

AMISEAL DEMOL FR



Confinement définitif retardant de feu pour chantiers de désamiantage. Forme en séchant une membrane solide afin de rendre des surfaces confinées décontaminables et étanches.

DESCRIPTION

AMISEAL DEMOL FR est une émulsion de polymères modifiés avec des charges inertes et des adjuvants spécifiques. Le produit forme un revêtement totalement étanche avec une très bonne résistance mécanique à l'usure et avec un effet retardateur au feu après séchage. Le produit est neutre dans les déchets de démolition comme le béton support. AMISEAL DEMOL FR adhère sur de nombreux supports et s'auto-réticule en formant un film non-collant.

DOMAINE D'APPLICATION

AMISEAL DEMOL FR forme un film résistant, retardant de feu et étanche pour confiner les matériaux ne contenant pas d'amiante pendant les opérations de démolition et de transport vers des décharges non classifiées.

APPLICATION

PREPARATION DES SUPPORTS :

- » Les supports devront être exempts de tous éléments pouvant nuire à une bonne adhérence. Les irrégularités seront préalablement comblées avec un adhésif classique. La projection de AMISEAL DEMOL FR réalisera l'étanchéité.
- » Applicable sur support humide d'aspect mat. Ne pas appliquer sur des surfaces présentant de l'eau stagnante ou ruisselante.

MISE EN ŒUVRE :

- » AMISEAL DEMOL FR s'applique à l'aide d'un pistolet airless, d'un rouleau ou une brosse de peintre.
- » Rendement maximum de 1000m²/jour/opérateur.
- » Homogénéiser le produit avant l'application. Ne pas diluer.
- » Température minimale d'application du support et de l'ambiance : + 5°C.
- » Pendant l'application et le séchage, assurez une ventilation suffisante et évitez tout contact avec de l'eau ou d'autres produits.
- » Nettoyage des outils à l'eau après l'application.

CARACTÉRISTIQUES

Poids volumique	1,3 kg / litre (Ind.)
Couleur	Gris. Autres couleurs sur demande.
Consommation	>0,5kg/ m ² , selon la nature du support.
Temps de séchage	8 à 24 heures, en fonction des températures, de l'hydrométrie et de l'épaisseur de la couche.
Adhérence	> 0,5 N/mm ² (ISO4624)
Élimination	Déchets neutres, non classifiés, peuvent être mis en décharge sans déclaration. AMISEAL DEMOL FR ne contient ni soufre ni phosphate.

CERTIFICATION DE PRODUIT

Organisation	Norme	Sujet	Résultat
	EN ISO 11925-2:2010/ AC:2011.	Expansion de flamme	Conforme
		Inflammation	Conforme
	Analyse par grossissement des surfaces revêtues par AMISEAL COAT SOL, sur la présence de microbulles d'air.		Pas de microbulles d'air ; décontaminable.

EMBALLAGE

Seau de 20kg – Palette de 32 seaux de 20 kg.

AMISEAL DEMOL FR

APPLICATION

**STOCKAGE**

Stocker dans un endroit sec et ventilé à une température comprise entre +5°C et +20°C. Utilisez pendant les 12 mois de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

SECURITE

Consultez la fiche de sécurité FDS. Le port d'équipements de protection individuels est requis.

DATE DE CETTE EDITION: 23/07/2020

Nos conditions générales de vente sont en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace l'édition précédente. Les données de cette fiche technique ont pour but de vous informer et de vous conseiller. A tout moment, le contenu de cette fiche technique peut être adapté à cause de l'évolution technique. Toute information est donnée de bonne foi et sans garantie; La mise en œuvre et l'utilisation des systèmes ne tombent pas sous notre responsabilité et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. HEVADEX bvba ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dégâts éventuels résultant d'une utilisation inadéquate. Notre responsabilité se limite à la valeur des marchandises livrées. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Page 2 de 2