

AMISEAL COAT



Elastische inkapselcoating voor asbesthoudende ondergronden. Voor binnen- en buitengebruik.

OMSCHRIJVING

AMISEAL COAT is een duurzame en elastische inkapselcoating met een hoge scheuroverbruggingscapaciteit, op basis van gemodificeerde polymeeremulsies en aangevuld met specifieke additieven om asbesthoudende elementen en oppervlakken in te kapselen.

VOORDELEN

- » Hoge capaciteit tot consolidatie en inkapselen van asbesthoudende elementen.
- » Duurzaam weerbestendig: bestand tegen UV, chloriden en carbonatie.
- » Oplosmiddel en VOC-vrij.
- » Voor binnen- en buitengebruik

TOEPASSINGSDOMEIN

Diverse asbesthoudende materialen:

- » Verven, coatings, pleisters
- » Dakplaten en golfplaten
- » Isolatiematerialen

VERWERKING


VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- » AMISEAL FIX impregnatie wordt vooraf aangebracht tot verzadiging.
- » Temperatuur tijdens applicatie en drogingsfase: T: > 5°C en < 35°C. In geval van buitenapplicatie: droog weer is vereist tot min. 12u na applicatie. In geval van binnenapplicatie is ventilatie vereist.
- » Product mechanisch roeren voor gebruik; niet verdunnen.

VERWERKING

- » AMISEAL COAT wordt gespoten met een airless, of aangebracht met geschikte rol of kwast. Minimum verbruik: 0,35 kg/m². Voor oppervlakken die blijvend blootgesteld zijn aan weersinvloeden, is het totale minimumverbruik, gespreid aangebracht in 2 lagen: 0,75 kg/m² voor gladde oppervlakken en 1 kg/m² voor ruwe oppervlakken.
- » Reinigen materieel: met water

KARAKTERISTIEKEN

Productbasis	Gemodificeerde polymeeremulsie	
Densiteit	1,25 kg/liter	
Kleur	Grijs; andere kleuren op aanvraag	
Droogtijd	8 à 24 h	
Totaal minimum verbruik	0,35 kg/m ²	
Rek bij breuk volgens NBN EN ISO 527-3 (2019)	>200%	
Schok absorbering volgens NBN EN 8256.	>25 kJ /m ²	
Treksterkte	+/- 1,0 MPa	
Capillaire waterabsorptie	< 0,1 kg/m ² /h0,5	
Thermische weerstand, na droging	-20°C à +80°C	
Hechting / Adhesie (ISO4624 (2002))	> 0,8 MPa	
Capillaire waterabsorptie	< 0,1	
μ-waarde (EN ISO 12572 (2001))	4000	
Veroudering (EN ISO 16474-3:2013)	Geslaagd – 400h	

VERPAKKING

Emmer 20kg – Pallet 30 x 20 kg

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen.

DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 24/03/2019

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.

Page 1/1